



YOUR FUTURE
IN INNOVATION

Decors
Dekore

TECNOGLAS HGN



TecnoGlas HGN surfaces from TZ Austria convince with perfect gloss, extrem surface silence, depth effect as well as high colour- and UV-stability.

TecnoGlas HGN Oberflächen von TZ Austria überzeugen mit perfektem Glanz, extremer Oberflächenruhe, Tiefeneffekt, sowie einer hohen Farb- und UV-Stabilität.

Product Information Produktinformationen

APPLICATION VERWENDUNG	Panels, Cuttings, Fronts, Corpus	Plattenware, Zuschnitte, Fronten Korpuse
SUPPORTING MATERIAL TRÄGERMATERIAL	MDF, Chipboards, Plywood, Honeycomb	MDF, Spanplatte, Sperrholz, Wabenplatte
DIMENSIONS MASSE	min. 200 x 70 mm max. 2770 x 1270 mm Panel Size: 2800 x 1300 mm	min. 200 x 70 mm max. 2770 x 1270 mm <i>Plattengröße:</i> 2800 x 1300 mm
POSSIBLE BACKSIDES MÖGLICHE RÜCKSEITEN	TecnoGlas HGN, TecnoGlas APL	TecnoGlas HGN, TecnoGlas APL
POSSIBLE EDGES MÖGLICHE KANTEN	aluminium, stainless steel, same-coloured edges	Aluminium, rostfreier Edelstahl, farbgleiche Kanten
POSSIBLE PROCESSINGS MÖGLICHE VERARBEITUNGEN	Preforming*	Preforming*

* not possible with all decors
*nicht mit allen Dekoren möglich



YOUR FUTURE
IN INNOVATION

Decors
Dekore

TECNOGLAS HGN

Nach der Anlieferung der Teile ist die Schutzfolie innerhalb von maximal 3 Monaten zu entfernen.
Die Schutzfolie darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

After delivery of the parts, the protection film must be removed within maximum 3 months. The protection film must not be exposed to direct sunlight.

Technical Data: Surface *Technische Daten: Oberfläche*

FOIL THICKNESS <i>FOLIENSTÄRKE</i>	0,5 - 1,0 mm	<i>0,5 - 1,0 mm</i>
SCRATCH RESISTANCE <i>KRATZFESTIGKEIT</i>	Class 4 E 0,8 N 0,6 N (0804 Silver, 0806 Anthracite, 0817 Beige Metallic, 0818 Blue Metallic) (DIN 68861/T4)	<i>Klasse 4 E 0,8 N 0,6 N (0804 Silver, 0806 Anthracite, 0817 Beige Metallic, 0818 Blue Metallic) (DIN 68861/T4)</i>
ABRASION RESISTANCE <i>ABRIEBFESTIGKEIT</i>	H18, 550g, 1000 Cycles 2mg/100 U/min (DIN 53754)	<i>H18, 550g, 1000 Zyklen 2mg/100 U/min (DIN 53754)</i>
GLOSS LEVEL <i>GLANZGRAD</i>	60° Measuring Head > 80 GLE (DIN 53754)	<i>60° Messkopf > 80 GLE (DIN 53754)</i>
COLOR FASTNESS <i>FARBECHTHEIT</i>	Total color deviation after 200 h Xenon test 1,7 (ISO 4892-2)	<i>Totale Farbabweichung nach 200 h Xenon Test 1,7 (ISO 4892-2)</i>
FIRE CLASSIFICATION <i>BRANDKLASSIFIZIERUNG</i>	HB UL 94	<i>HB UL 94</i>
CHEMICAL RESISTANCE <i>CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT</i>	Class 1 B No visible changes (DIN 68861/T1)	<i>Klasse 1 B Keine sichtbaren Veränderungen (DIN 68861/T1)</i>
WATER RESISTANCE <i>WASSERFESTIGKEIT</i>	-	-
DIMENSIONAL STABILITY <i>DIMENSIONSBESTÄNDIGKEIT</i>	-	-